

TECHNISCHES DATENBLATT - EICHE KOLLEKTION

OAK FIVE

BQO 506 LIGHT SAND



001 PRODUKTBEZEICHNUNG



Holzsorte

Europäische Eiche



Sortierung

Prime, Natural A, Natural AB oder Natural B



Aufbau

Multiplex



Veredelung

Pigmentierte Öle



Oberflächentextur

Leicht gebürstet



Hinzufügen

Mikro V-nut, V, U, 2-Schicht

Klassischer

| | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Gesamtdicke/ Deckschicht | 10/3 mm | 12/4 mm | 12/4 mm | 14/3 mm |
|  | Breite | 187 mm | 145 mm | 180 mm | 220 mm |
|  | Länge | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm |




Klassischer

| | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Gesamtdicke/ Deckschicht | 15/4 mm | 15/4 mm | 15/4 mm | 15/4 mm |
|  | Breite | 50 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
|  | Länge | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm |

Klassischer

| | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Gesamtdicke/ Deckschicht | 15/4 mm | 15/4 mm | 15/4 mm | 19/4 mm |
|  | Breite | 220 mm | 240 mm | 260 mm | 300 mm |
|  | Länge | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm |


Fischgrät**Französisch Fischgrät/Chevron**

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | Gesamtdicke/ Deckschicht | 15/4 mm | 14/3 mm | 15/4 mm | 14/3 mm | 15/4 mm |
|  | Breite | 90 mm | 120 mm | 140 mm | 90 mm | 140 mm |
|  | Länge | 400 mm | 600 mm | 700 mm | 510 mm | 660 mm |

003 TECHNISCHE INFORMATIONEN

| | | |
|---|-----------------------------|---|
|  | Norm | En 14342 |
|  | FSC | CU-COC-874752 |
|  | Formaldehyd-Emissionsklasse | Carb2 |
|  | Brandverhalten | Dfl-s1 |
|  | Fußbodenheizung | Ja - Garantieschein vorhanden  |
|  | Bodenkühlung | Ja - Garantieschein vorhanden  |
|  | Wärmeleitfähigkeit | 0.17 W/mK |
|  | Feuchtigkeitsgehalt | 7 % (+/- 2%) |
|  | Beratende Verwendung | Geeignet für: Wohnen, Gewerbe, Gastgewerbe, Einzelhandel |

004 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | | |
|---|------------------|-------------------------|
|  | Einrichtung | Bindung |
|  | Profilerstellung | Nut & Feder |
|  | Schleifen | Ja (1 mm pro Schleifen) |




PRIME

Aststellen: ganz wenige bis keine

Risse: keine

Splinthholz: keins




NATURAL A

Aststellen: ganz wenige

Risse: keine

Splinthholz: keins




NATURAL AB

Aststellen: beschränkt / gefüllt

Risse: erlaubt

Splinthholz: keins



NATURAL B

Aststellen: unbegrenzt / aufgefüllt

Risse: erlaubt

Splinthholz: keins

